

การประเมินความแข็งแรงพันธะผลึกออกของซีลเลอร์อุดคลองรากฟันชนิดมิเนอร์รัลไตรออกไซด์ แอ็กกรีเกต ในแบบจำลองฟันปลายรากเปิด

Evaluation of the Push-out Bond Strength of MTA-based Sealer in the Simulated Immature Root Models

ศิริกุล วนาไพศาล¹, นทีธร พุกษ์วัชรกุล², พีรพร ทวีวัฒนไพศาล², ชินาลัย ปิยะชน²

Sirikul Wanapaisarn¹, Nateetorn Plukwatchalakul², Peeraporn Taweewattanapaisan², Chinalai Piyachon²

¹ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กรุงเทพฯ

¹Department of Conservative Dentistry, Faculty of Dentistry, Western University, Bangkok

²ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

²Department of Conservative Dentistry and Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University, Bangkok

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงพันธะผลึกออกของเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ กับเอเอชพลัสและซียูซีลเลอร์ ในแบบจำลองฟันปลายรากเปิดโดยศึกษาในฟันกรามน้อยแท้รากเดียวจำนวน 45 ซี่ เตรียมคลองรากฟันโดยจำลองลักษณะฟันปลายรากเปิดอุดคลองรากฟันโดยใช้กั๊ตตาเปอร์ซาร่วมกับซีลเลอร์อุดคลองรากฟันแบ่งฟันออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 15 ซี่ตามชนิดของซีลเลอร์ที่ใช้ ได้แก่ เอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ เอเอชพลัส และซียูซีลเลอร์หลังจากอุดคลองรากฟันและแช่ชิ้นงานในสารละลายน้ำเกลือฟอสเฟตบัฟเฟอร์เป็นเวลา 28 วัน ตัดรากฟันตั้งฉากกับแนวแกนฟัน เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความหนา 3 มิลลิเมตร นำมาทดสอบความแข็งแรงของพันธะผลึกออกโดยเครื่องทดสอบสากล นำชิ้นงานที่สูญเสียการยึดติดกับวัสดุอุดคลองรากฟันมาทำการศึกษารูปแบบความล้มเหลวภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะผลึกออกสูงสุด คือ เอเอชพลัส รองลงมาคือ เอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ กลุ่มซียูซีลเลอร์มีความแข็งแรงพันธะผลึกออกน้อยที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ภายใต้ข้อจำกัดของการศึกษาในห้องปฏิบัติการนี้สรุปได้ว่าเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์มีความแข็งแรงพันธะผลึกออกน้อยกว่าเอเอชพลัส

คำสำคัญ: ความแข็งแรงพันธะผลึกออก, ซีลเลอร์สำหรับอุดคลองรากฟัน, เอ็มทีเอฟ

Abstract

The aim of this study was to compare the push-out bond strength of MTA Fillapex to AH Plus and CU Sealer in simulated immature root models. The models were created from forty-five extracted single root premolars and randomly divided into three groups of fifteen each. Root canals were obturated with gutta-percha and one of the following sealers: MTA Fillapex, AH Plus and CU Sealer. After immersion in phosphate buffered saline for twenty-eight days, the roots were cut perpendicularly to the long axis to create 3-mm thick slices from the apical end of roots.

The push-out bond strength was measured with a universal testing machine. Failure modes were determined under scanning electron microscopy. The highest mean of push-out bond strength was found in AH Plus group, followed by MTA Fillapex and CU Sealer sequentially at $p < 0.05$. Within the limitations of this *in vitro* study, MTA Fillapex showed less push-out bond strength to root dentin when compared to AH Plus sealer.

Keywords: Push-out bond strength, Root canal sealer, MTA

Received Date: May 10, 2019

Revised Date: May 23, 2019

Accepted Date: Oct 29, 2019

doi: 10.14456/jdat.2020.5

ติดต่อเกี่ยวกับบทความ:

ศิริกุล วนาไพศาล ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 4 หมู่ที่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 025635252, 0865449255 อีเมล: wanapaisarn.sw@gmail.com

Correspondence to:

Sirikul Wanapaisarn, Department of Conservative Dentistry, Western University, 4 Moo 11 Hatairad Rd, Ladsawai, Lumlukka, Pathumthani 12150, Thailand. Tel: 025635252, 0865449255 Email: wanapaisarn.sw@gmail.com

บทนำ

ความสำเร็จของการรักษาคคลองรากฟันขึ้นอยู่กับ การทำความสะอาดคลองรากฟันให้ปราศจากเชื้อ การตกแต่งรูปร่างคลองรากฟัน และการอุดคลองรากฟันให้มีการปิดผนึกทั้ง 3 มิติ เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อซ้ำ กัดตาเปอร์ชาเป็นวัสดุอุดคลองรากฟันที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันทั้งในแง่การเข้ากันได้ทางชีวภาพ ไม่ทำให้น้ำฟันเปลี่ยนสี และให้ความที่บ่งสีที่ดี อย่างไรก็ตามวัสดุอุดกัดตาเปอร์ชาเพียงชนิดเดียวไม่สามารถให้การยึดติดกับผนังคลองรากฟันได้ จึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับซีลเลอร์อุดคลองรากฟันเพื่อให้ได้ความแนบสนิทในทุกมิติโดยตลอดทั้งคลองรากฟัน

คุณสมบัติที่ต้องการของซีลเลอร์คือสามารถป้องกันการรั่วซึม มีระยะเวลาการก่อตัวเหมาะสม มีความคงตัวที่ดีภายหลังก่อตัว มีความต้านทานต่อการละลายเมื่อสัมผัสกับสารน้ำจากเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน ไม่มีความเป็นพิษ และสามารถยึดติดกับผนังคลองรากฟัน การยึดติดเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งในภาวะสถิตย์ (static) คือกำจัดช่องว่างและป้องกันการเคลื่อนผ่านของสารน้ำทางรอยต่อระหว่างวัสดุอุดและผนังคลองรากฟัน และในภาวะพลวัต (dynamic) คือสามารถต้านทานการหลุดออกของวัสดุที่เกิดจากความเครียดทางกลที่กระทำ เช่น ต้านทานการหลุดระหว่างเตรียมช่องว่างสำหรับเดือยฟัน¹

กลไกการยึดติดของวัสดุแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือการยึดติดทางกลและการยึดติดทางเคมี โดยการยึดติดทางกลจะอาศัย

ความขรุขระของพื้นผิวและอาศัยความสามารถในการแทรกซึมเข้าสู่ท่อเนื้อฟัน² โดยปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของซีลเลอร์กับผิวฟัน ได้แก่ แรงตึงผิว (surface tension) ของสารยึดติด ความสามารถในการไหลแผ่ (wetting ability) พลังงานพื้นผิว (surface energy) และความสะอาดพื้นผิว³ ในขณะที่การยึดติดทางเคมีช่วยต้านการหลุดออกของวัสดุอุดคลองรากฟันโดยเฉพาะในคลองรากฟันส่วนปลาย เช่น การยึดติดกับเนื้อฟันด้วยสมบัติความเป็นกรดอ่อน และการยึดจับทางเคมีระหว่างหมู่อะมิโนของคอลลาเจนกับซีลเลอร์ในกลุ่มอีพอกซีเรซิน⁴ การสร้างผลึกอะพาทิตส์ผสมภายในท่อเนื้อฟันของซีลเลอร์ในกลุ่มอัลคาไลน์ไบโอเซรามิก (alkaline bioceramic-based sealer) เป็นต้น⁵

เอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ (MTA Fillapex; Londrina, Paraná, Brazil) เป็นซีลเลอร์สำหรับอุดคลองรากฟันชนิดไฮบริดไบโอเซรามิก ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีทางชีวภาพ มีการไหลแผ่ที่ดี มีการละลายตัวต่ำ ที่บ่งสี มีเวลาผสมและก่อตัวที่เหมาะสม มีส่วนประกอบ คือ มินเนอรัลไตรออกไซด์แอกกรีเกต (Mineral trioxide aggregate, MTA) ซาลิไซเลตเรซิน (salicylate resin) บิสมัท (bismuth) และซิลิกา (silica) จากการศึกษาค่าความแข็งแรงพันธะผลึกออกของเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ พบว่ามีค่าความแข็งแรงพันธะผลึกออกน้อยกว่าเอชพลัสและซีลเลอร์ชนิดไบโอเซรามิกอื่น ๆ^{6,7} แต่อย่างไรก็ตามจากสมบัติการไหลแผ่ที่ดีของซีลเลอร์ชนิดนี้ทำให้วัสดุ

สามารถแทรกซึมเข้าสู่ท่อเนื้อฟันและแขนงคลองรากฟัน (accessory canal) ได้ ร่วมกับคุณสมบัติที่ดีของเอ็มทีเอในการปลดปล่อย แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เมื่อสัมผัสกับสารละลายที่จำลองสภาวะของเหลวในร่างกาย (simulated body fluid) อาจมีผลเพิ่มความแข็งแรงพันธะผลึกออกของวัสดุได้โดยเฉพาะในรากฟันที่มีปลายรากเปิดกว้าง

ซีลเลอร์สำหรับอุดคลองรากฟันชนิดซิงค์ออกไซด์ยูจินอล องค์ประกอบส่วนยูจินอลสามารถทำปฏิกิริยากับซิงค์ออกไซด์ที่เป็นองค์ประกอบหลักของวัสดุอุดกัตาเปอร์ชา อย่างไรก็ตามซีลเลอร์ชนิดนี้ไม่สามารถยึดติดกับผนังคลองรากฟันด้วยปฏิกิริยาทางเคมี⁹ ทำให้แรงยึดระหว่างซีลเลอร์ชนิดนี้และผนังคลองรากฟันค่อนข้างน้อย จากการศึกษาของ Upadhyay และคณะ⁹ ได้ศึกษาการยึดติดของซีลเลอร์ชนิดซิงค์ออกไซด์ยูจินอลกับผนังคลองรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด พบช่องว่างระหว่างซีลเลอร์ชนิดซิงค์ออกไซด์ยูจินอลและผนังคลองรากฟันหลายตำแหน่ง ส่งผลให้ซีลเลอร์ชนิดนี้มีแรงยึดกับเนื้อฟันน้อย อีกทั้งซีลเลอร์ชนิดนี้มีการละลายตัวสูงเนื่องจากการระเหยของยูจินอลออกจากซีลเลอร์แมทริกซ์ (sealer matrix) อย่างต่อเนื่อง เป็นผลทำให้เกิดการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันได้¹⁰ อย่างไรก็ตามซีลเลอร์ชนิดซิงค์ออกไซด์ยูจินอลยังคงได้รับการยอมรับ ใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในโรงเรียนทันตแพทย์ และโรงพยาบาลในประเทศไทย ซึ่ยูซีลเลอร์เป็นตัวแทนของซีลเลอร์ชนิดซิงค์ออกไซด์ยูจินอลที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ใช้งานง่ายและราคาประหยัด

เอเอชพลัส (AH plus; Dentsply, Zurich, Switzerland) เป็นซีลเลอร์สำหรับอุดคลองรากฟันชนิดอีพอกซีเรซิน มีความต้านทานต่อการหดตัวจากกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน (polymerization shrinkage) เนื่องจากปฏิกิริยาแข็งตัวของซีลเลอร์ชนิดนี้มีการสร้างผลิตภัณฑ์พอลิเมอไรท์ที่มีลักษณะเป็นเทอร์โมพลาสติก (thermoplastic polymer) ซึ่งมีเสถียรภาพเชิงมิติสูง¹¹ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าซีลเลอร์สำหรับอุดคลองรากฟันชนิดเอเอชพลัสมีความแข็งแรงพันธะผลึกออกที่ดีกว่าซีลเลอร์ชนิดเอ็มทีเอเฟลลาเพกซ์¹² เนื่องจากสามารถสร้างพันธะโควาเลนต์กับคอลลาเจนภายในท่อเนื้อฟัน¹² แต่อย่างไรก็ตามเอเอชพลัสเป็นวัสดุที่มีความไวต่อน้ำสูง โดย Roggendorf และคณะ¹³ พบว่าการปนเปื้อนของของเหลวบริเวณปลายรากฟันมีผลทำให้เอเอชพลัสเกิดการรั่วซึมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ความท้าทายของการอุดคลองรากฟันที่ปลายรากฟันเจริญไม่สมบูรณ์ หรือมีการละลายของปลายรากฟัน คือการมีรูปลายรากฟันกว้างไม่มีจุดคอดปลายรากฟันตามธรรมชาติ จึงมีโอกาสอุดเกินความยาวที่ต้องการและมีโอกาสเกิดการรั่วซึมของสารน้ำ

จากเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันได้ง่าย¹⁴ แต่ในกรณีที่มีรูปลายรากฟัน มีขนาดกว้างกว่าปกติไม่มากนัก การควบคุมจุดสิ้นสุดของวัสดุอุดคลองรากฟันสามารถทำได้โดยการใช้แท่งกัตาเปอร์ชาร่วมกับซีลเลอร์สำหรับอุดคลองรากฟัน จึงเป็นที่น่าสนใจว่าการเลือกใช้ซีลเลอร์ชนิดใดจะก่อให้เกิดความแนบสนิททางชีวภาพ (biological seal) และส่งผลต่อการยึดติดของกัตาเปอร์ชาได้ดี การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงพันธะผลึกออกของเอ็มทีเอเฟลลาเพกซ์กับเอเอชพลัสและซีลเลอร์ชนิดซิงค์ออกไซด์ยูจินอลในแบบจำลองฟันปลายรากเปิด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

การเตรียมฟันตัวอย่าง


การศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้ฟันแท่งกรามน้อยสภาพสมบูรณ์ปลายรากปิดจำนวน 45 ซี่ เป็นฟันธรรมชาติที่ถอนจากผู้ป่วยโดยไม่ระบุอายุและเพศ กำหนดเงื่อนไขของฟันที่จะไม่นำมาศึกษาได้แก่ ฟันที่มีรอยผุ รอยร้าว หรือปลายรากฟันเจริญไม่สมบูรณ์ เตรียมลักษณะของแบบจำลองฟันปลายรากเปิดตามวิธีของ Wanapaisarn และคณะ¹⁵ โดยตัดส่วนปลายรากฟันออก 2 มิลลิเมตร ด้วยหัวกรอกากเพชรทรงกระบอก (cylinder diamond bur) ตัดส่วนตัวฟันออกให้ได้ความยาวฟันจากปลายรากฟันถึงส่วนตัวฟัน 14 มิลลิเมตร ขยายคลองรากฟันโดยใช้เครื่องมือโปรเทปเปอร์ยูนิเวอร์แซล (Protaper Universal, Dentsply, Ballaigues, Switzerland) ขนาดเอส1 (S1) เอส2 (S2) เอฟ1 (F1) และเอฟ2 (F2) ตามลำดับ ขยายถึงปลายรากฟันโดยใช้ร่วมกับอาร์ซีเพรพ (RC-Prep, Premier, PA, USA) และล้างด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ครั้งละ 2 มิลลิลิตร ล้างคลองรากฟันทุกครั้งที่เปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ขยาย ใช้พีซีรีมเมอร์ (Peeso reamer) ขนาด 1 และ ไฟล์ขนาด 80 ขยายจากทางส่วนตัวฟันจนสุดความยาวรากฟัน เพื่อจำลองลักษณะของฟันที่ไม่มีจุดคอดปลายรากฟันที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ปลายรากฟันเท่ากับ 0.8 มิลลิเมตร ถ่ายภาพรังสีเพื่อตรวจสอบรูปร่างและขนาดของคลองรากฟันอีกครั้ง

จากนั้นล้างคลองรากฟันด้วยสารละลายอีดีทีเอ (EDTA, Ethylenediaminetetraacetic acid) ความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เป็นเวลา 1 นาที และล้างครั้งสุดท้ายด้วยน้ำกลั่นปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผึ่งรากฟันลงในฟลอรัลโฟม (floral foam) แบ่งรากฟันแบบสุ่มออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มละ 15 ซี่ ตามชนิดของซีลเลอร์ที่ใช้อุดคลองรากฟัน ได้แก่ เอ็มทีเอเฟลลาเพกซ์ เอเอชพลัส และซียูซีลเลอร์ ซีลเลอร์ทุกชนิดผสมตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ ทำการอุดคลองรากฟันด้วยวิธีเลทเทอร์คอนเดนเซนชัน ตัดกัตา

เปอร์ซางจนถึงระดับ 5 มิลลิเมตรจากปลายรากฟัน หลังจากนั้นปิดด้วยวัสดุอุดชั่วคราว ทำการห่อหุ้มรากฟันทั้งหมดด้วยผ้าก๊อซที่ชื้น เก็บที่ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้วัสดุแข็งตัวสมบูรณ์ แต่ส่วนปลายรากฟันตัวอย่างทั้งหมดในสารละลายน้ำเกลือฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (Phosphate buffered saline solution) เป็นเวลา 28 วันโดยเปลี่ยนสารละลายทุก 7 วัน

การทดสอบความแข็งแรงพันธะผลึกออก

นำรากฟันที่อุดคลองรากฟันแล้วไปฝังในบล็อกเรซินให้มีลักษณะตั้งฉากกับฐานของบล็อก วัดโดยเครื่องสำรวจความขนาน (surveyor) ตัดชิ้นงานเฉพาะส่วนปลายรากที่ต้องการศึกษา ให้ได้ความหนาของชิ้นงานที่ทดสอบเท่ากับ 3 มิลลิเมตร (รูปที่ 1)



รูปที่ 1 การตัดชิ้นงานจากส่วนปลายรากให้มีความหนา 3 มิลลิเมตร
Figure 1 3-mm thick specimens were cut from apical segment.

เครื่องตัดชนิดใบเลื่อยกากเพชรความเร็วรอบต่ำ (Low-speed diamond saw, IsoMet 1000 precision saw, Buehler, USA) คัดเลือกชิ้นงานภายใต้กล้องกำลังขยาย 4 เท่า เลือกเฉพาะชิ้นตัวอย่างที่มีรูปร่างกลมสมมาตร เพื่อให้การกระจายแรงทั่วถึงเท่า ๆ กัน ชิ้นตัวอย่างที่วัสดุอุดคลองรากฟันหลุดออกจากชิ้นงานก่อนทำการทดสอบ (premature debonding) ชิ้นตัวอย่างที่มีฟองอากาศในส่วนวัสดุอุดคลองรากฟัน หรือมีรอยร้าว จะไม่นำมาทดสอบ นำชิ้นตัวอย่างมาทดสอบโดยเครื่องทดสอบสากล (Universal testing machine: EZ Test Series, Shimadzu, Kyoto, Japan) เลือกใช้แท่งโลหะไรสนิมที่มีขนาดใกล้เคียงกับเส้นผ่าศูนย์กลางของคลองรากฟันเป็นตัวกด (plunger) ในแนวตั้งฉากกับชิ้นตัวอย่างด้วยความเร็วหัวทดสอบ (crosshead speed) 0.5 มิลลิเมตรต่ออนาที ทิศทางจากส่วนปลายรากฟันไปทางตัวฟัน (apical to coronal) จนวัสดุหลุดออกจากผนังคลองรากฟัน ค่าแรงกดที่ลดลง

แสดงถึงการสูญเสียแรงยึดพันธะ บันทึกค่าแรงที่มากที่สุดก่อนที่วัสดุจะหลุดออกจากผนังคลองรากฟันในหน่วยนิวตัน (Newton; N) นำมาคำนวณค่าความแข็งแรงพันธะในหน่วยเมกะปาสคาล (Mega-pascal; MPa) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิธีการทดสอบของเกมส์ไฮเวลล์ (Games-Howell test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
วิเคราะห์รูปแบบความล้มเหลว (Mode of failure analysis) ของการยึดติด

นำชิ้นงานตัวอย่างที่สูญเสียการยึดติดกับวัสดุอุดคลองรากฟัน มาทำการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่อสังเกตว่าการแยกของวัสดุอุดคลองรากฟันออกจากผนังคลองรากฟันเกิดขึ้นที่ส่วนใดของวัสดุ โดยจัดแบ่งรูปแบบความล้มเหลวของการยึดติดที่ได้ออกเป็นความล้มเหลวแบบแอดฮีซีฟ (adhesive failure) คือ การแยกของวัสดุเกิดขึ้นระหว่างชั้นของซีลเลอร์กับเนื้อฟัน ความล้มเหลวแบบโคฮีซีฟ (cohesive failure) คือ การแยกของวัสดุเกิดขึ้นภายในเนื้อซีลเลอร์ และความล้มเหลวแบบผสม (mixed failure) คือ การแยกของวัสดุเกิดขึ้นทั้งภายในชั้นของซีลเลอร์และระหว่างชั้นของซีลเลอร์กับเนื้อฟัน

ผลการศึกษา

จากการประเมินค่าความแข็งแรงพันธะผลึกออกระหว่างซีลเลอร์อุดคลองรากฟันสามชนิดกับเนื้อฟันส่วนปลายรากฟัน (ตารางที่ 1) พบว่ากลุ่มเอเอชพลัส มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะผลึกออกมากที่สุด คือ 1.05 เมกะปาสคาล รองลงมาคือ กลุ่มเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะผลึกออก 0.29 เมกะปาสคาล และกลุ่มซียูซีลเลอร์มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะผลึกออกต่ำที่สุด คือ 0.11 เมกะปาสคาล ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะผลึกออกของซีลเลอร์อุดคลองรากฟันแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนชิ้นงานจำแนกตามรูปแบบความล้มเหลวของการยึดติด พบว่าการยึดติดของวัสดุกับผนังคลองรากฟันกลุ่มซียูซีลเลอร์ เกิดความล้มเหลวแบบแอดฮีซีฟมากที่สุด (รูปที่ 2) จำนวน 11 ชิ้นงาน โดยไม่พบความล้มเหลวแบบโคฮีซีฟ กลุ่มเอเอชพลัส พบความล้มเหลวแบบผสม (รูปที่ 3) มากที่สุดจำนวน 9 ชิ้นงาน โดยไม่พบว่าการเกิดความล้มเหลวแบบแอดฮีซีฟ ส่วนกลุ่มเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ เกิดความล้มเหลวแบบแอดฮีซีฟและแบบผสม (รูปที่ 4) มากที่สุดเป็นจำนวน 7 ชิ้นงานเท่ากัน

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะผลึกออกกระหว่างซีลเลอร์อุดคลองรากฟัน 3 ชนิด

Table 1 Mean push-out bond strengths (MPa ± SD) of the experimental groups.


Sealers (n=15)	Push-out bond strength		Maximum (MPa)
	Mean ± SD (MPa)	Minimum (MPa)	
MTA Fillapex	0.29 ± 0.08 ^a	0.18	0.42
AH Plus	1.05 ± 0.07 ^b	0.61	1.64
CU sealer	0.11 ± 0.03 ^c	0.08	0.18

Different superscript letters indicate a significant difference between groups. ($p < 0.05$).


ตารางที่ 2 จำนวนชิ้นงานจำแนกตามความล้มเหลวของการยึดติดของวัสดุ

Table 2 Specimen distribution according to failure mode.


Sealers (n=15)	Mode of failure (number of specimens)		
	Adhesive	Mixed	Cohesive
MTA Fillapex	7	7	1
AH Plus	0	9	6
CU sealer	11	4	0



รูปที่ 2 ความล้มเหลวแบบแอดฮีซีฟในกลุ่มซีลเลอร์
Figure 2 Adhesive failure of CU sealer group; D = Dentin,
C = Root canal



รูปที่ 3 ความล้มเหลวแบบผสมในกลุ่มเอเอสพลัส
Figure 3 Mixed failure of AH Plus group; D = Dentin,
C = Root canal



รูปที่ 4 ความล้มเหลวแบบโคฮีซีฟในกลุ่มเอเอสพลัส
Figure 4 Cohesive failure of AH Plus group; D = Dentin,
C = Root canal

บทวิจารณ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของซีลเลอร์กับผนังคลองรากฟัน ปัจจัยหนึ่งคือ ความสามารถในการไหลแผ่ของซีลเลอร์ การศึกษาของ Tummala และคณะ⁴ ศึกษาเปรียบเทียบเอเอชพลัสกับซิงค์ออกไซด์ ยูจินอลซีลเลอร์ โดยวัดจากมุมสัมผัส (contact angle) พบว่า เอเอชพลัสมีความสามารถในการไหลแผ่ดีกว่าซีลเลอร์ชนิดซิงค์ออกไซด์ ยูจินอลอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อปรับสภาพผิวเนื้อฟันโดยการล้างด้วย สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3 ร่วมกับอีดีทีเอ ความเข้มข้นร้อยละ 17 จะยิ่งเพิ่มความสามารถในการไหลแผ่ไปบน พื้นผิวเนื้อฟันของเอเอชพลัสมากขึ้นและเพิ่มการยึดติดของวัสดุได้ สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งได้ทำความสะอาดพื้นผิวของผนัง คลองรากฟันด้วยสารละลายอีดีทีเอร้อยละ 17 เพื่อกำจัดชั้นสเมียร์ เพิ่มการแทรกซึมของซีลเลอร์เข้าสู่เนื้อฟัน มีส่วนส่งเสริมให้ค่า ความแข็งแรงพันธะผลึกออกของกลุ่มเอเอชพลัสสูงกว่ากลุ่มซีลเลอร์ ชนิดซิงค์ออกไซด์ยูจินอลซีลเลอร์

สำหรับเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ ความสามารถในการไหลแผ่ไปบนผิวเนื้อฟัน แต่มีหลายการศึกษา^{16,17} ทดสอบความสามารถแทรกซึมเข้าสู่เนื้อฟัน (sealer penetration) และไม่พบความแตกต่างระหว่างซีลเลอร์อุดคลองรากฟันชนิด เอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ กับซีลเลอร์อุดคลองรากฟันชนิดเอเอชพลัส เนื่องจากทั้งสองมีพฤติกรรมไหลของสารเป็นแบบพลาสติกเทียม (pseudoplastic behavior)¹⁸ ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมของของไหล ที่มีค่าความหนืดลดลงเมื่อได้รับความเค้นเฉือน (shear stress) เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อได้รับแรงเฉือนจากการอุดคลองรากฟันแบบเลทเทอร์ล คอนเดนเซนซ์ ทำให้มีค่าความหนืดลดลง ส่งผลให้ซีลเลอร์ทั้งสองชนิด มีความสามารถในการแทรกซึมเข้าสู่เนื้อฟันไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่าซีลเลอร์ชนิดเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ ไม่สามารถให้การยึดติดที่มีคุณภาพ^{17,19} เนื่องจากไม่เกิดการสะสม ของแร่ธาตุที่ควรเกิดตามกระบวนการแข็งตัวของสาร ดังการศึกษา ของ Tedesco และคณะ¹⁷ ซึ่งศึกษาบริเวณพื้นผิวที่ยึดติดและ ลักษณะการแทรกซึมของซีลเลอร์ชนิดเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ เปรียบเทียบกับเอเอชพลัส ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าไม่ปรากฏการสะสมของผลึกแร่ธาตุในเนื้อฟันในส่วนที่ยื่น เข้าไปในเนื้อฟันดังกล่าว

Assmann และคณะ²⁰ ศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรง พันธะผลึกออกของซีลเลอร์อุดคลองรากฟันชนิดเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ กับซีลเลอร์อุดคลองรากฟันชนิดเอเอชพลัส พบว่ามีค่ามากกว่า การทดลองนี้ โดยมีความแข็งแรงพันธะผลึกออกเท่ากับ 2.041 และ 3.034 เมกะปาสคาลตามลำดับ และพบว่ามีค่าความแข็งแรง

พันธะและรูปแบบความล้มเหลวของของเอเอชพลัสและเอ็มทีเอ ฟิลลาเพกซ์ไม่ต่างกัน อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Assmann และ คณะ²⁰ ชิ้นงานที่ทดสอบเตรียมจากทุกระดับของคลองรากฟัน ซึ่ง แตกต่างจากการศึกษานี้ที่เลือกใช้เฉพาะส่วนปลายราก ซึ่งโครงสร้าง และองค์ประกอบมีความแตกต่างจากเนื้อฟันบริเวณคลองรากฟัน ส่วนต้น²¹ ได้แก่ จำนวนท่อเนื้อฟันส่วนใกล้ปลายรากจะค่อย ๆ ลดลง และมีการเรียงตัวที่ไม่เป็นระเบียบมากขึ้น บางการศึกษาพบว่ามี ลักษณะสเคลอโรติก (sclerotic) โดยจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่ในท่อ เนื้อฟันมากกว่าส่วนอื่น²² จากลักษณะดังกล่าว การที่ซีลเลอร์ จะแทรกซึมหรือตกตะกอนเป็นผลึกอะพาไทต์ในท่อเนื้อฟันทำได้ไม่ ดีนัก ซึ่งอาจมีผลต่อการยึดติดและค่าความแข็งแรงพันธะผลึกออก

นอกเหนือจากการยึดติดทางกลที่ได้กล่าวมา ปฏิกริยา ทางเคมีเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีผลต่อค่าความแข็งแรงพันธะผลึกออก การทดลองนี้พบว่าความแข็งแรงพันธะผลึกออกของเอเอชพลัส มีค่า 1.05 เมกะปาสคาล สูงกว่ากลุ่มเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.29 เมกะปาสคาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการ ศึกษาก่อนหน้านี้ของ Sagsen⁶ และการศึกษาของ Sönmez⁷ ทั้งนี้ แรงยึดที่สูงอาจเกิดจากซีลเลอร์ชนิดเอเอชพลัสมีคุณสมบัติเป็น กรดอ่อนสามารถทำให้เกิดการยึดติดกับเนื้อฟัน โดยการปรับสภาพ ผิวฟันเพิ่มเติมคล้ายกับสารยึดติดระบบเซลฟ์เอทซ์ ซึ่งลักษณะ ดังกล่าวไม่พบในซีลเลอร์ประเภทไปโอเซรามิก ซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นต่าง²³ นอกจากนี้ความเป็นกรดอ่อนจากการเตรียมผิวฟันโดย ใช้สารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ทำให้เกิดการเผยผิ่ งของเส้นใยคอลลาเจนในเนื้อฟันส่งเสริมการเกิดการยึดจับทาง เคมีระหว่างหมู่อะมิโนของคอลลาเจนกับอีพอกซีเรซินได้⁴

สำหรับการยึดติดของซีลเลอร์ในกลุ่มเอ็มทีเอ คาดหวัง ให้มีค่าแรงยึดที่สูงจากการสร้างผลึกอะพาไทต์สะสมภายในเนื้อฟัน เมื่อสัมผัสกับสารละลายน้ำเกลือฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ดังเช่นการศึกษา ของ Huffmann และคณะ⁵ เปรียบเทียบค่าความแข็งแรงพันธะ ระหว่างเอเอชพลัสกับโปรรูทเอนโดซีลเลอร์ พบว่าทำให้ค่าแรง ในการต้านการหลุดออกของโปรรูทเอนโดซีลเลอร์เพิ่มขึ้นมากกว่า ก่อนแช่ในสารละลายและมีค่ามากกว่าเอเอชพลัสอย่างมีนัยสำคัญ และพบการสะสมของแคลเซียมฟอสเฟตสะสมระหว่างผิวของเนื้อฟัน และชั้นซีลเลอร์ อย่างไรก็ตามการศึกษาข้างต้นศึกษาโดยการเจาะรู บนแผ่นเนื้อฟันที่ตัดตามแนวยาว (longitudinal tooth slabs) อดโดย ใช้ซีลเลอร์เพียงอย่างเดียวไม่ใช้กัตาเปอร์ชา เมื่อแช่แผ่นฟันใน สารละลายน้ำเกลือฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ซีลเลอร์จะมีโอกาสสัมผัส สารละลายมากกว่าการศึกษานี้ จึงอาจเกิดการสะสมผลึกอะพาไทต์ใน

ท่อเนื้อฟันได้ดีกว่า นอกจากนั้นโปรรูทเอนโดซีลเลอร์มีองค์ประกอบหลักประกอบด้วย ไตรแคลเซียมซิลิเกต ไดแคลเซียมซิลิเกตและไตรแคลเซียมอะลูมิเนต คล้ายกับเอ็มทีเอ จึงให้ค่าแรงยึดสูง แต่สำหรับเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์นั้น ประกอบด้วยสารดังกล่าวในอัตราส่วนที่น้อยกว่า และมีซัลไฟเซเลตรีนเป็นส่วนประกอบด้วย ทำให้ค่าความแข็งแรงพันธะผลึกออกของเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์มีค่าค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับการศึกษาของ Huffmann และคณะ⁵ นอกจากนั้นมีการศึกษาพบว่าเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์มีการละลายตัวมากกว่าเอเอชพลัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปมากกว่า 1 สัปดาห์²⁴

การศึกษานี้พบว่าซียูซีลเลอร์ให้ค่าความแข็งแรงพันธะผลึกออกต่ำที่สุด โดยการยึดติดของซีลเลอร์ชนิดซิงค์ออกไซด์ยูจินอลเกิดจากส่วนยูจินอลทำปฏิกิริยากับส่วนซิงค์ออกไซด์ที่เป็นองค์ประกอบหลักของกัตาเปอร์ชา และทำหน้าที่เป็นตัวทำลายทำให้กัตาเปอร์ชาอ่อนตัว แต่ซีลเลอร์ชนิดนี้ไม่สามารถยึดติดกับผิวของผนังคลองรากฟันด้วยปฏิกิริยาทางเคมีหรือทางกล⁵ ทำให้แรงยึดระหว่างพื้นผิวดังกล่าวน้อย นอกจากนั้นยูจินอลที่ผสมอยู่ในซีลเลอร์ชนิดนี้อาจมีผลยับยั้งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของเรซินที่เป็นส่วนประกอบในเรซินซีเมนต์ หรือวัสดุก่อแกนฟันที่ใช้ในการยึดเดือยฟันได้ ซึ่งจากการศึกษาของ Aleisa K และคณะ²⁵ พบว่าซีลเลอร์ ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นยูจินอล ทำให้ค่าความแข็งแรงพันธะผลึกออกของเดือยฟันสำเร็จรูปที่ยึดด้วยเรซินซีเมนต์มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าของ Wanapaisam และคณะ¹⁵ ซึ่งเปรียบเทียบความสามารถในการฉีกของซีลเลอร์ชนิดเดียวกัน โดยที่เอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์และซียูซีลเลอร์มีความสามารถในการฉีกน้อยกว่าเอเอชพลัส มีความเป็นไปได้ว่าในกลุ่มซีลเลอร์ที่มีเรซินเป็นองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีพอกซีเรซินซึ่งมีเสถียรภาพเชิงมิติที่ดีหากมีการปรับสภาพพื้นผิว จะมีผลส่งเสริมทั้งในแง่ของการยึดติดและความแนบสนิทได้^{26,27,28} อย่างไรก็ตามการทดสอบความแข็งแรงพันธะ เป็นการศึกษาการยึดติดของวัสดุในภาวะพลวัต อาจไม่สามารถอ้างอิงไปยังสมบัติด้านความแนบสนิทของวัสดุได้ทุกกรณี²⁹ และไม่มีค่ามาตรฐานชี้วัดว่าความแข็งแรงพันธะระดับใด จึงเพียงพอในการต้านการหลุดออกของวัสดุที่เกิดจากความเครียดทางกลที่มากระทำ การศึกษาในห้องปฏิบัติการนี้จึงทำได้เพียงเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงพันธะผลึกออกของซีลเลอร์ชนิดเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์กับซีลเลอร์ที่เป็นที่ยอมรับในด้านสมบัติของวัสดุและให้ผลสำเร็จทางคลินิกที่ดี

สำหรับการศึกษานี้ใช้การทดสอบความแข็งแรงพันธะผลึกออกเพื่อประเมินคุณสมบัติการยึดติด เนื่องจากหลีกเลี่ยงการเกิดความล้มเหลวของพันธะก่อนการทดสอบ ซึ่งพบได้บ่อยในวิธีการศึกษา

แบบไมโครเทนไซล์³⁰ นอกจากนั้นการเตรียมชิ้นงานทำได้ง่าย สามารถจำลองลักษณะทางคลินิกทั้งในด้านความหนาแน่นและการเรียงตัวของท่อเนื้อฟัน³⁰ ความหนาของชิ้นตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในการศึกษาที่ผ่านมามีตั้งแต่ 0.6-7.0 มิลลิเมตร^{32,33} ซึ่งจากการทำการศึกษา นำร่องพบว่าหากชิ้นงานบางกว่า 3 มิลลิเมตร มักเกิดการหลุดของวัสดุอุดคลองรากฟันออกจากผนังคลองรากฟันก่อนการทดสอบ

การศึกษานี้ลักษณะคลองรากฟันที่ได้จากการเตรียมเพื่อการทดลองมีขนาดใหญ่ คลองรากฟันมีหน้าตัดกลมเท่ากันและคลองรากฟันค่อนข้างตรง ทำให้สามารถควบคุมให้ขั้นตอนการเตรียมและการล้างคลองรากฟันได้อย่างทั่วถึง การล้างคลองรากฟันในคลินิกนิยมใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ล้างครั้งสุดท้ายหลังจากล้างด้วยอีทีเอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดอินทรีย์สารที่เป็นส่วนประกอบในชั้นสเมียร์และเพื่อฆ่าเชื้อผ่านปฏิกิริยาคลอรีนชัน (chlorination reaction) แต่ปฏิกิริยาคลอรีนชันจะทำลายคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนในท่อเนื้อฟัน มีผลเสียต่อการสร้างพันธะเคมีของวงแหวนอีพอกไซด์ (epoxide rings) ในซีลเลอร์เอเอชพลัสกับหมู่อะมิโนของคอลลาเจน ทำให้การยึดติดของซีลเลอร์กับผนังคลองรากฟันด้อยลงในการศึกษานี้จึงไม่ใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์แต่ใช้น้ำกลั่นล้างเป็นตัวสุดท้าย เพื่อกำจัดฤทธิ์ดักค้างของอีทีเอที่อาจส่งผลต่อความแข็งแรงพันธะ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปในการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการทดสอบความแข็งแรงพันธะ^{6,7,32}

แบบจำลองฟันปลายรากเปิดในการศึกษานี้มีความกว้างของรูปลายรากฟันเท่ากับขนาด 80³⁴ ซึ่งในขั้นตอนการลองกัตาเปอร์ชาแห่งหลัก พบว่ามีแรงต้านบริเวณปลายรากที่แน่นสามารถควบคุมจุดสิ้นสุดของวัสดุอุดคลองรากฟันได้ และมีการยืนยันจุดสิ้นสุดของการอุดคลองรากฟันโดยการถ่ายภาพรังสี การอุดคลองรากฟันด้วยวิธีเลเทอรัลคอนเดนเซชันมีข้อดีในเรื่องการควบคุมตำแหน่งของกัตาเปอร์ชามีต้นทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness) ดี และเป็นวิธีที่ให้ผลสำเร็จทางคลินิกดี วิธีดังกล่าวเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้กับซีลเลอร์ทั้งสามชนิดที่เลือกใช้ในการศึกษา โดยหากสามารถลองกัตาเปอร์ชาแห่งหลักได้แน่นในคลองรากฟัน จะสัมพันธ์กับการมีความแนบสนิทที่ดีบริเวณปลายรากฟัน³⁵

ในด้านรูปแบบความล้มเหลวของการยึดติดวัสดุ พบว่าเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ส่วนใหญ่เกิดความล้มเหลวระหว่างชั้นซีลเลอร์กับเนื้อฟัน และแบบผสม สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ของ Sönmez⁷ ซึ่งศึกษาในเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ เอเอชพลัส และโปรรูทเอนโดซีลเลอร์ พบว่าเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์เกิดความล้มเหลวแบบแอตชีฟและความล้มเหลวแบบผสมในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน ขณะที่ซีลเลอร์กลุ่มเอเอชพลัสไม่พบความล้มเหลวแบบแอตชีฟเลย รูปแบบความล้มเหลวของการยึดติดจากผลการศึกษานี้มีความ

สอดคล้องกับค่าความแข็งแรงพันธะผลึกออก โดยหากวัสดุให้ค่าแรงต้านทานการหลุดออกต่ำจะมีแนวโน้มที่จะเกิดความล้มเหลวระหว่างชั้นซีลเลอร์กับเนื้อฟัน ดังจะเห็นได้จากซีลเลอร์ชนิดซิงค์ออกไซด์ยูนิออล พบเกิดความล้มเหลวแบบโคฮีซีฟเป็นส่วนใหญ่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าซีลเลอร์ดังกล่าวไม่สามารถให้การยึดติดที่ดีกับเนื้อฟัน ขณะที่ซีลเลอร์ชนิดเอเซพลัสซึ่งมีค่าความแข็งแรงพันธะผลึกออกมากที่สุด พบว่าเกิดความล้มเหลวแบบโคฮีซีฟภายในชั้นซีลเลอร์ สอดคล้องกับการยึดติดที่ดีกับผนังคลองรากฟัน

การศึกษาความแข็งแรงพันธะผลึกออกเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการประเมินคุณสมบัติการยึดติดของวัสดุ ซึ่งยังไม่มีรูปแบบการศึกษาใดที่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ ข้อจำกัดของการศึกษาในห้องปฏิบัติการคือ การไม่สามารถจำลองสภาวะที่เกิดขึ้นจริงทางคลินิกได้ทั้งหมด ค่าแรงที่วัดได้อาจมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ค่าแรงเสียดทานจากผนังคลองรากฟัน โดยอ้างอิงจากการขยายตัวของปัวซองส์ (Poisson's expansion) เมื่อวัสดุด้านหนึ่งถูกบีบอัดฝั่งที่อยู่ในทิศทางตั้งฉากจะมีการขยายตัว ดังนั้นเมื่อหัตถศอบกดลงในวัสดุ แรงที่ต้องใช้ในการทำให้วัสดุหลุดออกจากคลองรากฟันจะเพิ่มขึ้น³⁰ นอกจากนี้การที่โครงสร้างและองค์ประกอบของเนื้อฟันมีความแตกต่างกัน จึงทำให้ชิ้นงานที่ศึกษามีลักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (inhomogeneous)³⁶ จากคุณสมบัติในด้านความแข็งแรงพันธะของเอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์พบว่าให้ค่าที่ต่ำกว่าเอเซพลัส แต่มีสมบัติที่ดีกว่าซีลเลอร์ชนิดซิงค์ออกไซด์ ทั้งนี้การพิจารณาแต่เพียงด้านเดียวไม่เพียงพอที่จะบ่งชี้ได้ว่าซีลเลอร์ใดสามารถนำไปใช้งานทางคลินิกได้ดี ที่ผ่านมามีการศึกษาด้านสมบัติทางกายภาพของวัสดุประเมินการรั่วซึม การตรวจวัดช่องว่างระหว่างวัสดุกับเนื้อฟัน ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟัน เป็นต้น หากมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์แร่ธาตุที่เกิดขึ้นจริงในเชิงปริมาณและคุณภาพเมื่อสัมผัสกับสารละลายน้ำเกลือฟอสเฟตสัฟเฟอร์ ระดับความชื้นในคลองรากฟันที่เหมาะสมต่อการใช้งาน การนำไปใช้ในงานในรูปแบบอื่น เช่น การปิดเนื้อเยื่อโดยตรง และการประเมินผลสำเร็จจากการใช้งานทางคลินิกจะทำให้มีข้อมูลจากการศึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิमान จะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้วัสดุมากยิ่งขึ้น

บทสรุป

ภายใต้ข้อจำกัดของการศึกษาในห้องปฏิบัติการนี้ การใช้เอ็มทีเอฟิลลาเพกซ์ซึ่งเป็นซีลเลอร์อุดคลองรากฟันชนิดมินิเอนอรัล ไตรออกไซด์ออกไซด์เรซิน มีค่าความแข็งแรงพันธะผลึกออกน้อยกว่าเอเซพลัส แต่มากกว่าซีลเลอร์ในแบบจำลองฟันปลายรากเปิด

เอกสารอ้างอิง

- Munoz HR, Saravia-Lemus GA, Florian WE, Lainfiesta JF. Microbial leakage of *Enterococcus faecalis* after post space preparation in teeth filled *in vivo* with RealSeal versus Gutta-percha. *J Endod* 2007;33(6):673-5.
- Saleh IM, Ruyter IE, Haapasalo M, Orstavik D. The effects of dentine pretreatment on the adhesion of root-canal sealers. *Int Endod J* 2002;35(10):859-66.
- Powers JM, Pfeifer CS. Fundamentals of Materials Science; In: Powers JM, Sakaguchi RL, editors. Craig's Restorative dental materials. 13th ed. St Louis: Mosby; 2012. p. 34-81.
- Tummala M, Chandrasekhar V, Rashmi S, Kundabala M, Ballal V. Assessment of the wetting behavior of three different root canal sealers on root canal dentin. *J Conserv Dent* 2012;15(2):109-112.
- Huffman BP, Mai S, Pinna L, Weller RN, Primus CM, Gutmann JL, et al. Dislocation resistance of ProRoot Endo Sealer, a calcium silicate-based root canal sealer, from radicular dentine. *Int Endod J* 2009;42(1):34-46.
- Sagsem B, Ustun Y, Demirbuga S, Pala K. Push-out bond strength of two new calcium silicate-based endodontic sealers to root canal dentine. *Int Endod J* 2011;44(12):1088-91.
- Sonmez IS, Sonmez D, Almaz ME. Evaluation of push-out bond strength of a new MTA-based sealer. *Eur Arch Paediatr* 2013;14(3):161-6.
- Copeland H, Sweeney WT, Forziati AF. Setting reaction of zinc oxide and eugenol. *J Res Natl Bur Stand* 1995;55(3):133-8.
- Upadhyay V, Upadhyay M, Panday RK, Chturvedi TP, Bajpai U. A SEM evaluation of dentinal adaptation of root canal obturation with GuttaFlow and conventional obturating material. *Indian J Dent Res* 2011;22(6):1-6.
- Hauman CH, Love RM. Biocompatibility of dental materials used in contemporary endodontic therapy: a review. Part 2. Root-canal-filling materials. *Int Endod J* 2003;36(3):147-60.
- Noort RV, editors. Introduction to Dental Materials. Sydney: Mosby; 2007.
- Fisher MA, Berzins DW, Bahcall JK. An *in vitro* comparison of bond strength of various obturation materials to root canal dentin using a push-out test design. *J Endod* 2007;33(7):856-8.
- Roggendorf MJ, Ebert J, Petschelt A, Frankenberger R. Influence of moisture on the apical seal of root canal fillings with five different types of sealer. *J Endod* 2007;33(1):31-3.
- Prati C, Siboni F, Polimeni A, Bossu M, Gandolfi MG. Use of calcium-containing endodontic sealers as apical barrier in fluid-contaminated wide-open apices. *J Appl Biomater Funct Mater* 2014;12(3):263-70.
- Wanapaisarn S, Sakdee J, Piyachon C. Evaluation of the sealing ability of MTA-based sealer in the simulated immature tooth model. *Khon Kaen Dent J* 2017;20(1):51-60.
- Kok D, Da Rosa RA, Barreto MS, Busanello FH, Santini MF, Pereira JR, et al. Penetrability of AH plus and MTA fillapex after

- endodontic treatment and retreatment: A confocal laser scanning microscopy study. *Microsc Res Tech* 2014;77(6):467-71.
17. Tedesco M, Felipe MC, Felipe WT, Alves AM, Bortoluzzi EA, Teixeira CS. Adhesive interface and bond strength of endodontic sealers to root canal dentine after immersion in phosphate-buffered saline. *Microsc Res Tech* 2014;77(12):1015-22.
 18. Zhou HM, Shen Y, Zheng W, Li L, Zheng YF, Haapasalo M. Physical properties of 5 root canal sealers. *J Endod* 2013;39(10):1281-6.
 19. Gurgel-Filho ED, Felipe M, Lima J, Montenegro J, Flávia S, Silva E. Comparative evaluation of push-out bond strength of a MTA-based root canal sealer. *Braz J Oral Sci* 2014;13(2):114-17.
 20. Assmann E, Scarparo RK, Bottcher DE, Grecca FS. Dentin bond strength of two mineral trioxide aggregate-based and one epoxy resin-based sealers. *J Endod* 2012;38(2):219-21.
 21. Mjor IA, Smith MR, Ferrari M, Mannocci F. The structure of dentine in the apical region of human teeth. *Int Endod J* 2001;34:346-53.
 22. Paque F, Luder HU, Sener B, Zehnder M. Tubular sclerosis rather than the smear layer impedes dye penetration into the dentine of endodontically instrumented root canals. *Int Endod J* 2006;39:18-25.
 23. Al-Haddad A, Abu Kasim NH, Che A, Aziz ZA. Interfacial adaptation and thickness of bioceramic-based root canal sealers. *Dent Mater J* 2015;34(4):516-21.
 24. Elyassi Y, Moinzadeh AT, Kleverlaan CJ. Characterization of Leachates from 6 Root Canal Sealers. *J Endod* 2019;45(5):623-27.
 25. Aleisa K, AL-Dwairi ZN, Alsubait SA, Morgano SM. Pull-out retentive strength of fiber posts cemented at different times in canals obturated with a eugenol-based sealer. *J Prosthet Dent* 2016;116(1):85-90.
 26. Stiegemeier D, Baumgartner JC, Ferracane J. Comparison of push-out bond strengths of Resilon with three different sealers. *J Endod* 2010;36(2):318-21.
 27. Kataoka H, Yoshioka T, Suda H, Imai Y. Dentin bonding and sealing ability of a new root canal resin sealer. *J Endod* 2000;26(4):230-5.
 28. Leonard JE, Gutmann JL, Gua IY. Apical and coronal seal of roots obturated with a dentine bonding agent and resin. *Int Endod J* 1996;29:76-83.
 29. Orstavik D, Eriksen HM, Beyer-Olsen EM. Adhesive properties and leakage of root canal sealers *in vitro*. *Int Endod J* 1983;16(2):59-63.
 30. Pane ES, Palamara JE, Messer HH. Critical evaluation of the push-out test for root canal filling materials. *J Endod* 2013;39(5):669-73.
 31. Neelakantan P, Subbarao C, Subbarao CV, De-Deus G, Zehnder M. The impact of root dentin conditioning on sealing ability and push-out bond strength of an epoxy resin root canal sealer. *Int Endod J* 2011;44:491-8.
 32. Ersahan S, Aydin C. Dislocation resistance of iRoot SP, a calcium silicate-based sealer, from radicular dentine. *J Endod* 2010;36(12):2000-2.
 33. Teixeira CS, Alfredo E, Thome LH, Gariba-Silva R, Silva-Sousa YT, Sousa-Neto MD. Adhesion of an endodontic sealer to dentin and gutta-percha: shear and push-out bond strength measurements and SEM analysis. *J Appl Oral Sci* 2009;17(2):129-35.
 34. Moore A, Howley MF, O'Connell AC. Treatment of open apex teeth using two types of white mineral trioxide aggregate after initial dressing with calcium hydroxide in children. *Dent Traumatol* 2011;27:166-73.
 35. Jamleh A, Awawdeh L, Albanyan H, Masuadi E, Alfouzan K. Apical gutta percha cone adaptation and degree of tug-back sensation after canal preparation. *Saudi Endod J* 2016;6:131-5.
 36. Arola D, Ivancik J, Majd H. Microstructure and mechanical behaviour of radicular and coronal dentin. *Endod Topics* 2012;20:30-51.